АСТИ ДЮНА «СЕРЕБРО»

Декоративное покрытие с эффектом песка и кристаллов

Описание: *АСТИ ДЮНА «СЕРЕБРО»* – декоративное покрытие представлено двумя вариантами исполнения: золото и серебро. Цветовая палитра представлена 40-а тонерами. Элегантная краска на основе нано хрустальной дисперсии со стеклянным переливом в зависимости от угла зрения, с эффектом вкраплений серебряных или золотых частиц.

Область применения: покрытие *АСТИ ДЮНА «СЕРЕБРО»* идеально подходит для создания дворцового интерьера, а так же для оформления интерьера в классическом стиле и стиле модерн. Покрытие воздухопроницаемо, устойчиво к УФ лучам.

Подготовка поверхности: При подготовке поверхности для нанесения *АСТИ ДЮНА «СЕРЕБРО»*, недопустимо использование финишных шпаклевочных материалов на масляно-клеевой основе, алебастре и др., блокирующих впитывание *АСТИ ДЮНА «СЕРЕБРО»*.

Грунтовка:

В качестве грунтовочного слоя под покрытие *АСТИ ДЮНА «СЕРЕБРО»* используется грунтовка *АСТИ – Праймер ВЕЛЮР*, разбавляется водой на 25-30% для первого слоя и на 20-25% для второго слоя. Время высыхания между слоями 3-4 часа. Наносится *АСТИ – Праймер ВЕЛЮР* велюровым валиком до получения ровной поверхности.

Подготовка покрытия и нанесение: После полного высыхания грунтовки *АСТИ – Праймер ВЕЛЮР* можно приступить к нанесению декоративного слоя *АСТИ ДЮНА «СЕРЕБРО»*, в который предварительно необходимо добавить колорант *АСТИ Тонер ВЕЛЮР* и перемешать до получения однородного цвета. Не размешивайте *АСТИ ДЮНА «СЕРЕБРО»* механическими миксерами, во избежание изменения структуры материала.

.

Нанесение: С помощью кисти «CANDIS» ATF начните нанесение декоративного материала, крестообразными мазками в хаотичном порядке, избегая образования пустых мест и пятен. Советуем наносить материал без остановок, для того чтобы избежать повторного наложения и образования стыков.

Высыхание:

- на отлип - 6 часов.
- окончательное - 1 сутки.

Комплект:

Грунтовка *АСТИ-ПРАЙМЕР ВЕЛЮР* – 2,5 л.
Краска *АСТИ ДЮНА «СЕРЕБРО»* (база) – 2,5 л.
Колорант АСТИ Тонер ВЕЛЮР (40 цветов) – 250 мл.

Расход: 2,5 л на 20м².

Очистка инструмента: Во влажном состоянии покрытие смывается водой, высохшее покрытие можно удалить лишь агрессивными растворителями или механически. Обращаем ваше внимание, что инструмент во время нанесения должен быть идеально чистым, в противном случае остатки краски на инструменте будут оставлять разводы и даже царапины.

Уход, хранение, нанесение: Уход за покрытием *АСТИ ДЮНА «СЕРЕБРО»* производиться с помощью теплой воды и мыла. Минимальная температура хранения и нанесения +5ºС.