

PORTICI ПОРТИЧИ

АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ СТЕН НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Код 05R0006

ОПИСАНИЕ

PORTICI – акриловая концентрированная грунтовка на водной основе для пропитки настенной поверхности, предназначен, главным образом, для циклов окрашивания внутренних помещений.

PORTICI наделен высокой проникающей способностью, в состоянии обработать даже микроскопические капилляры оштукатуренных поверхностей.

PORTICI создает идеальную основу для сцепления с последующими слоями красок и покрытий, изолируя их от воздействия щелочной среды, присущей поверхностям на цементной основе и им подобным.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

- новую и старую штукатурку со связующими веществами на водной основе
- бетонные поверхности
- поверхности из гипса и гипсокартона
- поверхности со старой краской или покрытия на минеральной или органической основе с сухой, плотной, впитывающей и имеющей сцепление структуры
- различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие

Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «Подготовка поверхности».

Непростошие, а также имеющие высокое содержание щелочи поверхности, выдерживать необходимое время для окончательного укрепления поверхности, в среднем составляющее 4 недели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: стирол - акриловые сополимеры.
- Растворитель: вода
- Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,05 кг/л
- Вязкость согласно UNI 8902: 2200 ± 80 сПз при 20 °C (по ротационному вискозиметру Брукфильда)
- Высыхание (при 25°C и 65% относительной влажности):
поверхностное - через 30-40 минут; повторное окрашивание – через 4 часа

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Оштукатуренные поверхности, а также поверхности из гипса и гипсокартона:

- Удостовериться в том, что поверхность должным образом высохла и выдержана. В случае необходимости укрепить основание специальными консолидирующими и уплотняющими средствами.
- При наличии плесени произвести обработку поверхности раствором COMBAT 222 очищающий код 4810222 и COMBAT 333 укрепляющий код 4810333.

- Удалить при помощи щетки или промывания возможные выступающие участки старой краски. Полностью удалить отслоившиеся известковые краски и температуры.
- Устранить с помощью щетки скопления пыли и смога.
- Для внутренних помещений выровнять неровности поверхности: дыры, расщелины, трещины и впадины обработать при помощи TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным уплотняющим составом.
- Отшлифовать штукатурку и возможные неровности наждачной бумагой.
- Продолжить финишное выравнивание штукатурки с помощью RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 и RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности.
- Удостоверившись в том, что поверхность должным образом высохла и выдержана, нанести один слой материала PORTICI.
- По истечении примерно 4 часов приступить к нанесению финишного материала.

Поверхности из бетона:

- При помощи щетки устранить возможные остатки осыпающихся покрытий.
- При наличии плесени произвести обработку поверхности раствором COMBAT 222 очищающий код 4810222 и COMBAT 333 укрепляющий код 4810333.
- Удалить недостаточно прилегающие структурные части цемента.
- Металлические прутья арматуры, вышедшие на поверхность, должны быть тщательно обработаны цементным раствором против поверхностной коррозии BETOXAN PRIMER 9490125 Voiacca.
- Восстановить защитный слой бетона при помощи шпатлевки BETOXAN 400 или BETOXAN 300, безусадочного тиксотропного строительного раствора с волокнистым упрочнением 9490140/130, финишное выравнивание произвести при помощи безусадочной шпатлевки BETOXAN 200, предупреждающей насыщение углекислым газом, код 9490120.
- Удостоверившись в том, что поверхность должным образом высохла и выдержана, нанести один слой материала PORTICI.
- По истечении примерно 4 часов приступить к нанесению финишного материала.

*(Разведение грунтовки и количество ее нанесения прямым образом зависят от впитывающей способности поверхности. Для определения расхода материала рекомендуется произвести предварительную пробу на отдельно выделенном для этого участке поверхности.



PORTICI PORTICHI

АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ СТЕН НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Код 05R0006

Проконсультироваться с соответствующим техническим описанием).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
Температура окружающей среды: Мин. +8°C/ Макс. +35°C.

Относительная влажность воздуха: <75%.

Температура поверхности: Мин. +5°C/ Макс. +35°C.

Влажность поверхности: <10%.

- Избегать нанесения при наличии поверхностного конденсата и под прямыми лучами солнца.

- Инструменты: кисть, валик и безвоздушный краскопульт airless.

- Материал разбавляется в различных пропорциях в зависимости от впитывающей способности основы, но, в любом случае, для одной части PORTICI код XXX требуются не менее 6 частей воды. Избыточное количество грунтовки может привести к образованию плотного слоя, который неблагоприятно отразится на прилегании последующих слоев красок, в противоположном случае недостаточное количество нанесенной грунтовки повлечет за собой затруднение в нанесении краски, увеличение ее расхода, уменьшение сцепления финишного покрытия и ее возможное неравномерное впитывание в поверхность.

- После использования сразу же промыть инструменты водой.

- Расход материала: 50-60 кв.м./л при нанесении на поверхности со средней впитывающей способностью. Для определения расхода материала рекомендуется произвести предварительную пробу на отдельно выделенном для этого участке поверхности.

КОЛЕРОВКА

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/ЕС)

Кат. А/н: грунтовка для стен (на водной основе) : 50 г/л (2007) / 30 г/л (2010)

PORTICI содержит макс.: 30 г/л VOC (летучих органических соединений).

Согласно законодательным нормативам материал не требует информационных этикеток. Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Хранить вдали от детей. В случае попадания внутрь организма немедленно проконсультироваться у врача и показать ему упаковку или этикетку. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Акриловая настенная грунтовка на водной основе.

Нанесение акриловой настенной водорастворимой грунтовки PORTICI код 05R0006 на основе мельчайших частиц стирол-акриловых сополимеров, предназначенной для пропитки поверхностей, производится на предварительно подготовленные поверхности в количестве, зависящем от их впитывающей способности.

Дата: январь 2013

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che l'informazione rappresentata è basata sulle migliori esperienze del nostro settore e sulle conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non assume alcuna responsabilità per i risultati ottenuti, in quanto le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro controllo diretto. Consigliamo sempre di verificare l'adeguatezza del prodotto in ogni caso specifico. Questo documento tecnico annulla e sostituisce automaticamente tutte le precedenti informazioni. Per ulteriori informazioni tecniche rivolgersi al personale tecnico del COLORIFICIO SAN MARCO al numero di telefono: +39 041 4569322.

**san
marco**
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA