

CAPITELLI КАПИТЕЛЛИ

МИКРОНИЗИРОВАННАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН БЕЗ ЗАПАХА И РАСТВОРИТЕЛЕЙ

Код 06R0001

ОПИСАНИЕ

CAPITELLI – микронизированная грунтовка на водной основе без растворителей с высокой проникающей способностью, предназначена для пропитки и укрепления минеральных поверхностей для внутренних и внешних работ.

Состоит из полимеров, снабженных микроскопическими частичками, его высокие пропитывающие свойства позволяют укрепить сильно раскрошившиеся и уже окрашенные настенные поверхности с различными слоями старых красок.

По своей эффективности CAPITELLI представляет собой лучшую альтернативу применению классических фиксаторов на основе растворителей, существенная разница, как в применении, так и в высыхании, состоит в сведенном к минимуму содержанию VOC (летучих органических соединений).

CAPITELLI улучшает адгезию и выравнивает впитывающую способность поверхности, создавая идеальное сцепление с последующими слоями краски и изолируя их от щелочной среды, присущей поверхностям из бетона и им подобным.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

- Поверхности, обработанные теплоизоляционными материалами.
- новую и старую штукатурку со связующими веществами на водной основе
- бетонные поверхности
- поверхности из гипса и гипсокартона
- поверхности со старой краской или покрытия на минеральной или органической основе с сухой, плотной, впитывающей и имеющей сцепление структурой
- различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие

Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «Подготовка поверхности».

Непросохшие, а также имеющие высокое содержание щелочи поверхности, выдержать необходимое время для окончательного укрепления поверхности, в среднем составляющее 4 недели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующее вещество: микроэмульсии практически без запаха
- Растворитель: вода
- Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,05 кг/л
- Время вытекания (вязкость) UNI EN ISO 2431: 46"±3"
Coppa Iso n.3 при 25 °C

- Содержание летучих органических соединений (VOC): <5,7 мг/кг

- Содержание свободных формальдегидов: <1 мг/кг

- Высыхание (при 25°C и 65% относительной влажности):
поверхностное - через 30-40 минут; повторное окрашивание – через 2 часа

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Оштукатуренные поверхности, а также поверхности из гипса и гипсокартона:

- Удостовериться в том, что поверхность выдержалась не менее 28 дней.

- Проверить состояние поверхности. Она должна быть плотной. В противном случае укрепить поверхность специальными консолидирующими и уплотняющими средствами.

- При наличии плесени произвести обработку поверхности раствором COMBAT 222 очищающий код 4810222 и COMBAT 333 укрепляющий код 4810333.

- При помощи щетки устранить возможные остатки осыпающихся покрытий.

- При наличии старых красок удалить отслоившиеся и плохо прилегающие участки, в то время как выступающие слои известковых красок или темпер должны быть полностью устранены, обильно смачивая водой поверхность, соскребая или же употребляя гидравлическую очистку.

- Для внутренних помещений выровнять неровности поверхности: дыры, расщелины, трещины и впадины обработать при помощи TAMSTUCCO 9400006/9410110; отшлифовать штукатурку и возможные неровности наждачной бумагой.

- Трещины заполнить специальным уплотняющим составом.

- Продолжить финишное выравнивание штукатурки с помощью RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 и RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности.

- Устранить с помощью щетки скопления пыли и смога.

- Удостоверившись в том, что поверхность должным образом высохла и выдержана, нанести один слой CAPITELLI согласно инструкции по нанесению.

- Не менее чем через 2 часа приступить к нанесению материала CAPITELLI.

Поверхности из бетона:

- Очистить щеткой поверхность и удалить возможные слои старых отслоившихся покрытий.

- При наличии плесени произвести обработку поверхности раствором COMBAT 222 очищающий код 4810222 и COMBAT 333 укрепляющий код 4810333.



CAPITELLI КАПИТЕЛЛИ

МИКРОНИЗИРОВАННАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН БЕЗ ЗАПАХА И РАСТВОРИТЕЛЕЙ

Код 06R0001

- Удалить недостаточно прилегающие структурные части цемента.
- Металлические прутья арматуры, вышедшие на поверхность, должны быть тщательно обработаны цементным раствором против поверхностной коррозии ВЕТОХАН PRIMER 9490125 Voiacca.
- Восстановить защитный слой бетона при помощи шпатлевки ВЕТОХАН 400 или ВЕТОХАН 300, безусадочного тиксотропного строительного раствора с волокнистым упрочнением 9490140/130, финишное выравнивание произвести при помощи безусадочной шпатлевки ВЕТОХАН 200, предупреждающей насыщение углекислым газом, код 9490120.
- Удостоверившись в том, что поверхность должным образом высохла и выдержана, нанести один слой CAPITELLI согласно инструкции по нанесению.
- По истечении не менее 2 часов приступить к нанесению финишного материала.

Поверхности из камня или из кирпича:

- Устранить пыль и очистить поверхность; при наличии грязевого налета, поверхностной корки, чешуек и т.д. произвести гидравлическую очистку, пескоструйную обработку или химическую очистку. Советуем выполнить предварительные пробы для определения наиболее эффективного метода очистки.
- При наличии плесени произвести обработку поверхности раствором СОМВАТ 222 очищающий код 4810222 и СОМВАТ 333 укрепляющий код 4810333.
- На высохшую поверхность нанести 1-2 слоя микроенизированной грунтовки CAPITELLI согласно инструкции по нанесению.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
Температура окружающей среды: Мин. +8°C/ Макс. +35°C.
Относительная влажность воздуха: <75%.
Температура поверхности: Мин. +5°C/ Макс. +35°C.
Влажность поверхности: <10%.
- Избегать нанесения при наличии поверхностного конденсата и под прямыми лучами солнца.
- Инструменты: кисть, валик.
- Количество слоев: наносятся 1-2 слоя влажным по влажному
- Растворитель: вода
- Разведение: может сильно меняться в зависимости от впитывающей способности поверхности.
. Для гипса и гипсокартона от 50 до 100%;
. Для оштукатуренных поверхностей, а также обработанных теплоизоляционными материалами или

при наличии отслоившихся старых красок от 100 до 200%

. Для бетонных поверхностей от 200 до 300%

Правильное количество может быть определено, наблюдая за образованием на обрабатываемой поверхности матового налета. Избыточное количество грунтовки может привести к образованию плотного слоя, который неблагоприятно отразится на прилегании последующих слоев красок, в противоположном случае недостаточное количество нанесенной грунтовки повлечет за собой затруднение в нанесении краски, увеличение ее расхода, уменьшение сцепления финишного покрытия и ее возможное неравномерное впитывание в поверхность.

- После использования сразу же промыть инструменты водой.

- Приблизительный расход: поверхности с традиционной штукатуркой, штукатурки с добавлением синтетических смол, гипс и гипсокартон: 15-18 кв.м./л. Поверхности с известковыми штукатурками или с сильной впитывающей способностью: 8-10 кв.м./л. Для определения расхода материала рекомендуется произвести предварительную пробу на отдельном выделенном для этого участке поверхности.

КОЛЕРОВКА

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 2 года в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/ЕС)

Кат. А/н: грунтовка для стен (на водной основе) : 50 г/л (2007) / 30 г/л (2010)

CAPITELLI содержит макс.: 30 г/л VOC (летучих органических соединений).

Согласно законодательным нормативам материал не требует информационных этикеток. Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Хранить вдали от детей. В случае попадания внутрь организма немедленно проконсультироваться у врача и показать ему упаковку



CAPITELLI КАПИТЕЛЛИ

МИКРОНИЗИРОВАННАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН БЕЗ ЗАПАХА И РАСТВОРИТЕЛЕЙ

Код 06R0001

или этикетку. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Настенная водорастворимая грунтовка без запаха и растворителей для внутренних и внешних поверхностей. Нанесение акриловой водорастворимой настенной грунтовки CAPITELLI код 06R0001 на основе микроэмульсии с низким содержанием VOC, предназначенной для пропитки настенных поверхностей, производится на предварительно подготовленные поверхности в количестве, зависящем от их впитывающей способности.

Дата: январь 2013

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che l'informazione presentata è basata sulle migliori esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non assume alcuna responsabilità per i risultati ottenuti, in quanto le condizioni di applicazione sono sotto il diretto controllo dell'utente. Consigliamo sempre di verificare l'idoneità del prodotto in ogni caso specifico. Questo documento tecnico annulla e sostituisce automaticamente tutti i precedenti. Per qualsiasi informazione tecnica rivolgersi al personale tecnico del COLORIFICIO SAN MARCO al numero: +39 041 4569322.

